

# Q DRAIN C

**ОПИСАНИЕ:** дренажный геокомпозит с высоким показателем пустот из экструдированных полипропиленовых нитей переплетенных и термосклеенных между собой с образованием ячеистой структуры. С двух сторон имеет дополнительные слои из геотекстильного полотна. Применяется в дренажных системах, в т.ч. при устройстве конструкций «зеленых» и эксплуатируемых кровель.

## СТРУКТУРА

Наименование геокомпозита	QDrain C15 50 10F	QDrain C15 65 10F	QDrain C20 50 10F	QDrain C20 65 10F
Материал дренажной основы	Полипропилен			
Материал геотекстильного полотна	Полипропилен			

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм	Допуски												
<b>Геотекстиль</b>															
Вес геотекстиля	EN 9864	г/м2	± 10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Толщина геотекстиля	EN 9863-1	мм	± 0,2	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
Предел прочности при растяжении (прод./попер.)	EN 10319	кН/м	-1	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6		
Максимальное удлинение (прод./попер.)	EN 10319	%	± 30	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60		
Штамповые испытания на продавливание (СБР)	EN 12236	Н	-100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Испытания падающим конусом	EN 13433	мм	+9	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
Водопроницаемость (перпендикулярно плоскости)	EN 11058	мм/сек	-40	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
Диаметр пор	EN 12956	мкм	± 30	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		
<b>Дренажная основа</b>															
Вес	EN 9864	г/м2		500	650	500	650	500	650	500	650	500	650		
Ширина		м		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
<b>Геокомпозит</b>															
Вес	EN 9864	г/м2		700 ± 90	850 ± 90	700 ± 85	850 ± 85	700 ± 85	850 ± 85	700 ± 85	850 ± 85	700 ± 85	850 ± 85		
Толщина	EN 9863-1	мм	± 2	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20		
Предел прочности при растяжении (прод./попер)	EN 10319	кН/м	-2	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13		
Максимальное удлинение (прод./попер)	EN 10319	%	± 25	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80		
<b>Гидравлические характеристики</b>															
Пропускная способность (20кПа, М/М*, i=1, прод. направление)	EN 12958	л/(м*сек)		2,1 (-0,4)	2,7 (-0,4)	3 (-0,6)	4 (-0,8)	3 (-0,6)	4 (-0,8)	3 (-0,6)	4 (-0,8)	3 (-0,6)	4 (-0,8)		
Пропускная способность (прод. направление)	EN 12958	л/(м*сек)	-20%	<i>Гидравлический градиент</i>			<i>Контакт</i>								
				<i>i=0,04</i>	<i>i=0,1</i>	<i>i=1,0</i>	<i>i=0,04</i>	<i>i=0,1</i>	<i>i=1,0</i>	<i>i=0,04</i>	<i>i=0,1</i>	<i>i=1,0</i>	<i>i=0,04</i>	<i>i=0,1</i>	<i>i=1,0</i>
				<i>Давление: 20 кПа</i>	<i>М/Т*</i>	0,55	0,90	2,20	0,50	0,90	3,20	0,70	1,10	3,30	0,85
		<i>50 кПа</i>	<i>М/Т*</i>	0,13	0,22	0,80	0,40	0,70	2,00	0,13	0,22	0,82	0,30	0,45	1,65
		<i>100 кПа</i>	<i>М/Т*</i>	0,07	0,10	0,40	0,20	0,25	0,80	0,03	0,07	0,27	0,10	0,15	0,60

\* - Контакт: Мягкая/Мягкая поверхность, Мягкая/Твердая поверхность

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минимальный срок эксплуатации (в природной почве 4<рН<9 и при Т<25°С)	лет	25	25	25	25
Материал должен быть закрыт в течение 2 недель после установки для защиты от воздействия УФ-лучей					

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	м	± 3%	2	2	2	2
Длина	м	± 2%	25	25	20	20
Нахлест дренажного полотна	см		10	10	10	10
Количество рулонов на паллете	шт	-	4	4	4	4

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Указанные выше характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность производства нестандартных специальных продуктов требует дополнительного обсуждения.

Rev.01 - 16/06/2020

ООО "ТЕМА НОРД"  
МО, Орехово Зуевский Р-Н,  
Ул. Заводская  
142641, Давыдово (РФ)

